

Saugos duomenų lapas  
Edition 24/08/2005  
Identification no. 02 05 01 13 000 0 000001  
SikaBlackSeal\_1

# Sika® BlackSeal®1

Bituminis sujungimų sandarinimo  
glaistas

## Medžiagos aprašymas

Bituminis vienos dalies sujungimų sandarinimo glaistas

### Taikymas

- Kaminų, stoglangių ir kt. sujungimų sandarinimui.
- Bituminiuose stoguose atsiradusių įtrūkimų ir skylių sandarinimui.
- Stogų ir nutekamųjų latakų sandarinimui.

### Savybės

- Sukimba su daugeliu paviršių, tokių kaip betonas, mūras, medis, metalas, bituminės dangos, polimeriniai bituminiai stogo paklotai ir t.t.
- Nereikia grunto
- Paruoštas naudoti, lengvai naudojamas
- Galima naudoti ant drėgnų neporėtų medžiagų

## Gaminio duomenys

**Spalva** Juoda

**Pakuotė** 300 ml talpa (12 talpų dėžėje) / 600 ml pakuotė (20 pakuočių dėžėje).

### Laikymas

**Laikymo sąlygos/Laikymo terminas** Tinka vartoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant nepažeistoje originalioje pakuotėje sausoje ir nuo tiesioginės saulės apsaugotoje vietoje esant temperatūrai tarp +10°C ir +25°C.

## Techniniai duomenys

**Cheminis pagrindas** Pagamintas bituminiu pagrindu, apsaugo nuo drėgmės

**Tankis** 1,3 kg/l

**Plėvelės susidarymo laikas** Plėvelė susidaro maždaug per 15 minučių.

**Kietėjimo laikas** 1 dieną apytiksliai 2 mm ~ 2 mm po 24 valandų (esant +23°C / 50% santykinei oro drėgmei)  
3 dieną apytiksliai 4 mm ~ 4 mm po 3 dienų (esant +23°C / 50% santykinei oro drėgmei)

**Deformacija** 5%

**Kietosios masės dalis** 85%

**Suslėgimas** < 3 mm

**Eksploatavimo temperatūra** Nuo -20°C iki +70°C (sauso karščio)

## Sistemos informacija

### Naudojimas

**Dengiamo paviršiaus savybės** Dengiamas paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių, skiedinio, birių dalelių, tepalo, riebalų ir kitų nešvarumų, kurie galėtų silpninti sukibimą.

Construction



**Naudojimo sąlygos / apribojimai****Dengiamo paviršiaus temperatūra**

+5°C min. / +40°C max. Produktas sunkiau padengiamas esant žemai temperatūrai.

**Aplinkos temperatūra**

+5°C min. / +40°C max. Produktas sunkiau padengiamas esant žemai temperatūrai.

**Naudojimo būdas / Priemonės****Naudojimo instrukcijos**

Kad linijos būtų tiesios ir gražios, apklijuokite dengiamo paviršiaus kraštus lipnia juosta. Tepkite glaistą rankine ar suslėgto oro pompa, vengdami oro patekimo. Užbaikite sandarinimą šiek tiek įgaubdami mentele. Jei reikia, išlyginkite švari vandeniu, į kurį įlašinkite kelis lašus sintetinio valiklio. Nuplėškite lipnią juostą prieš glaistui pradendant kietėti, kol jis dar minkštas.

**Įrankių valymas**

Baigę darbą, nedelsdami išvalykite visus įrankius Colma Cleaner priemone. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniškai.

**Naudojimo/ Apribojimų pastabos**

Produktas netinkamas vandenyje panardintiems sujungimams!

**Pastabos**

Visi šiame Saugos duomenų lape pateikti duomenys patvirtinti laboratoriniais tyrimais. Realiai išmatuoti duomenys gali kisti dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių.

**Vietos apribojimai**

Atkreipkite dėmesį, kad dėl konkrečių vietos apribojimų šio produkto naudojimas įvairiose šalyse gali skirtis. Konkrečių gaminių naudojimo instrukcijų ieškokite konkrečios šalies Saugos duomenų lape.

**Apsaugos priemonės**

Dėvėkite apsaugines pirštines, padėsiančias išvengti retų alerginių reakcijų. Pasikeiskite suteptus darbo drabužius ir nusiplaukite rankas prieš pertraukėles ir baigę darbą.

**Svarbios pastabos**

Nemaišyta/nepanaudota medžiaga turi būti sunaikinama laikantis vietos įstatymų. Pilnai sunaudota medžiaga gali būti išmetama kaip buitinė atlieka suderinus su atitinkamomis vietos institucijomis. Smulkią informaciją apie produkto įtaką sveikatai bei saugumą ir detalias atsargos priemones (tokias kaip fizikiniai, toksikologiniai bei ekologiniai duomenys) galima rasti medžiagos Saugos duomenų lape.

Su Sika produktų naudojimu bei tiesioginiu vartojimu susijusi informacija bei konkrečios rekomendacijos pateiktos sąžiningai, remiantis Sika turimomis žiniomis bei patirtimi, kai produktai tinkamai saugomi ir naudojami esant normalioms sąlygoms, laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai, dėl medžiagų, paviršių ir realių darbo vietoje esančių sąlygų skirtumų, gaminių perkamumui, konkrečiam pritaikomumui ar bet kokiai teisei atsakomybei negali būti suteikiamos jokios garantijos nei čia pateiktos informacijos, nei bet kokių kitų rašytinių rekomendacijų, ar bet kokio kito pateikto patarimo dėka. Šio produkto naudotojas privalo išbandyti produkto tinkamumą pageidaujama tikslui. Sika pasilieka teisę pakeisti savo produktų savybes. Trečiųjų šalių savininko teisių turi būti laikomasi. Priimami visi su esamomis prekybos ir pristatymo sąlygomis susiję pasiūlymai. Naudotojai visada turi vadovautis naujausiu šaliai pritaikytu gaminių Saugos duomenų lapu, kurio kopijos bus pateikiamos naudotojui pageidaujant.



UAB „Stotras“  
Goštautų g. 3, Kaunas  
Tel.: 8-37 262089  
Faks.: 8-37 263432

