

Sikafloor®2 Syn Top

Cemento ir sintetinių užpildų mišinys,
skirtas pramoninių grindų atlikimui

Gaminio aprašymas

Tai paruoštas naudojimui mišinys cemento, sintetinių užpildų, priedų ir pigmentų pagrindu, kurio sudėtis užtikrina atitinkamą apdirbamumą ir mechaninį tvirtumą.

Taikymas

Skirtas kietų, sintetinių, užtrinamų (užglaiستomų) 2 – 3 mm storio (taip vadinamų "paviršiniai suketintų") grindų atlikimui pramoninėje, komercinėje ir bendroje statyboje.

"Sikafloor – 2 Syn top" gali naudojamas visų pirma atlikimui grindų, kurios patiria didelį mechaninį apkrovimą, kaip pavyzdžiui:

- Gamyklinėse ir parduotuvių halėse
- Paskirstymo centruose
- Parduotuvėse
- Muziejuose
- Biuruose
- Aerodromų angaruose
- Supermarketuose

Savybės

- Aukštas atsparumas trynimui
- Aukštas atsparumas smūgiams
- Aukštas atsparumas alyvų ir riebalų poveikiui
- Ilgas grindų ilgaamžiškumas (efektyvios žemos išlaidos)
- Nereikalauja remonto
- Antistatinė medžiaga
- Nekelia dulkių
- Greitas pritaikymas
- Plati spalvų paletė

Įpakavimas

Popieriniai maišai po 25 kg

Techniniai duomenys

Spalvos

Natūrali, raudona, slyvinė, pilka, vidutinio pilkumo, lengvai pilka

Atsparumas trynimui

Atitinka BS8204 reikalavimus „AR1“ klasės grindims
Vidutiniškai 0,05 mm

Sandėliavimas

Sausose patalpose uždareme gamykliniame įpakavime saugomą gaminį geriausia sunaudoti per 12 mėnesių nuo gaminio pagaminimo datos.

Panaudojimo būdas

Pagrindo paruošimas

Tiekiamas betono mišinys turi būti geros kokybės (betonas minimum B25 klasės) su nekintamais parametrais. Kūgio kritimas nuo 7,5 iki 11 cm duoda geriausius rezultatus. Vandens-cemento rodiklis turi būti kuo žemesnis, įgalinantis betono suketėjimą.

Klojant optimali konsistencija turi būti reguliuojama, naudojant plastifikatorių "Plastiment BV 60" arba "superplastifikatorius iš grupės "Sikament" ar "Sika Viscocrete".

Galimas panaudojimas kompleksinių priedų iš grupės "Sikacrete". Nerekomenduojama naudoti rišimasį vėlinančių priemonių. Galima naudoti betoninius mišinius su paskirstyta armatūra.



Uždėjimas	Naudojantis medžiagos paskirstymo paklojimo) mašiną arba lakuotas juosteles, "Sikafloor – 2 Syn Top" reikia kloti ant pagrindo tolygiai vienu sluoksniu, sunaudojant 5,0 kg/m², tuoj apt po betono sutirštėjimo. Klojant rankomis, visė pirma reikia pašalinti bet kokius vandens susikaupimus nuo betono paviršiaus. Medžiagą reikia uždėti dviem sluoksniais: pirmasis 3,0 kg/m², antrasis 2,0 kg/m². Klojant reikia vengti nelygumų susidarymo.	
Glaistymas	Pirmąją fazę reikia atlikti tuoj pat po paskutinio pabarstymo sluoksnio. Ant betoninės plokštės paviršiaus "Sikafloor-2SynTop" sukietėja greičiau kaip kitos tokio tipo medžiagos. Ypatingo atsargumo reikia laikytis užglaistant išilgai plokštės briaunos, kur bus liejama kita plokštė. Galutinį užglaistymą, uždarančią visas poras ir išlyginantį visus nelygumus, galima atlikti rankiniu būdu arba mechaniniu glaistymo įrenginiu.	
Medžiagos sunaudojimas	"Sikafloor-2 SynTop" 5,0 kg/m² "Sikafloor ProSeal" 0,08 – 0,10 dm³/m²	
Priežiūra	Tuo pat po glaistymo užbaigimo reikia uždėti apsauginį preparatą „Sikafloor ProSeal“	
Įpjovos (įrastos) ir deformacinės siūlės	Padarius įpjovimus, plyšelius reikia išvalyti nuo bet kokių nešvarumų ir po to užpildyti atitinkamu "Sikaflex" priklausomai nuo grindims keliamų reikalavimų.	
Apsauga	Pasibaigus kietėjimo procesui, grindis reikia saugoti nuo bet kokių pažeidimų	
Papildoma informacija	• "Sikafloor – 2 SynTop" uždėjimas neturi būti atliekamas, esant stipriam skersvėjui • Betono sudėtinių dalių, tokių kaip vanduo, cemento, kokybė gali būti nežymaus spalvų pakitimo priežastimi • Leidžiamas spalvų kitimas medžiagos džiuvimo metu • Paviršinis kietėjimas duoda nusėdimą, kuris gali būti išskiriamas koloristiškai, tie skirtumai yra labai nežymūs ir yra sukelti grindų betono skirtumais • "Sikafloor – 2 SynTop" valymas ir pataisymai turi būti atliekami pagal firmos "Sika" rekomendacijas	
Instrumentų ir įrenginių valymas	Purškimo įrenginiai turi būti valomi, naudojant skiediklį C prieš po instrumento panaudojimo, reikia leisti išgaruoti skiediklio liekanoms	
Saugumo ir higienos reikalavimai	Dirbant su "Sikafloor – 2 Syn Top" reikia naudoti apsauginę aprangą, pirštines ir akinius, jeigu reikia, taip pat ir nosies, burnos kaukes – apsisaugoti nuo galimo dulkelio.	
Supančios aplinkos apsauga	"Sikafloor – 2 SynTop" yra netoksinė medžiaga. Jos likučius reikia sumaišyti su apie 20 % vandens, o po susirišimo utilizuoti kaip įprastinį betono laužą.	
Teisinės pastabos	Kilus abejonėms, laikytis ant įpakavimo nurodytų taisyklių. Techninėje kortelėje pateikta informacija apie gaminį, o taip pat rekomenduojamos jo uždėjimo taisyklės ir būdai yra pateikti dabartinių žinių ir sukaupto praktinio patyrimo pagrindu. Įvertinant tai, kad gali skirtis objektai, pagrindų matmenys, uždėjimo būdai ir sąlygos, o taip pat ir po to sekanti eksploatacija, kas lieka už firmos "Sika" kontrolės ribų, techninėse kortelėse nurodytos savybės atitinka išimtinai naudojimo sąlygas, apibrėžtas tose kortelėse. Esant abejonėms, reikia pasikonsultuoti su firmos "Sika" atstovu. Technologinėse kortelėse pateikti duomenys, taip pat kaip ir raštiškai nepatvirtintas, žodinis patarimas negali būti gamintojo tiesioginės atsakomybės pagrindu.	



UAB "Stotras"
 Jurbarko g. 2, Kaunas,
 LT-47183
info@stotras.lt
www.stotras.lt
 +37061400844

